

FIROS S.A.

Bd.Timisoara, nr.100, sector 6, Bucuresti – ROMANIA

Cod Postal: 061334

Cod Fiscal: RO 434492, Registrul Comertului : J1991014598405

Cont IBAN : RO43UGBI0000072024868RON

Banca : GARANTI BANK

Capital Social Subscris si Varsat: 7.061.150 lei

Telefon : 0040-(0)21-777.05.09; 0040-(0)21-444.09.92

Fax : 0040-(0)21-444.09.93

Comercial : Tel: 0040-(0)21-778.32.97

Fax: 0040-(0)21-444.09.73

E-mail : office.firos@firos.ro

Web : www.firos.ro

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. T200 Premium-14/2025-05-28

1.Cod unic de identificare al produsului-tip

Adeziv și masă de șpacu pentru vată minerală T200 Premium

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul

Adeziv și masă de șpacu pentru vată minerală T200 Premium

(lot și data fabricației – a se vedea pe ambalajul individual al produsului)

3.Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții

Produsul "Adeziv și masă de șpacu pentru plăci de polistiren și vată minerală bazaltică T200 Premium" se utilizează la montarea plăcilor de vată minerală la interiorul sau/si exteriorul clădirilor, în vederea realizării termoizolării construcției, cu respectarea instrucțiunilor de manipulare, transport, depozitare și punere în opera conținute în documentația produsului și pe ambalaj

4.Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

SC FIROS SA, Bucuresti, Bdul. Timisoara, nr 100, sector 6, Romania
TEL: 021.777.05.09, FAX: 021.444.09.93, office.firos@firos.ro

5.Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat : -

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR. 021-04/154-2025 emis de organismul abilitat AXA CERT

7.Performanța produselor:

Caracteristici	Metoda de incercare	Valori de referinta	Valori declarate (rezultate incercari)*
Aderența la suport din beton (N/mm ²)	SR EN 1015-12:2016	minim 0,25	minim 0,75 (rupere coeziva in adeziv)
Aderența ca adeziv la vata minerala (N/mm ²)	SR EN 13494:2020	minim 0,06	minim 0,06 (rupere in vata minerala)
Aderența ca masa de șpacu la vata minerala (N/mm ²)	SR EN 13494:2020	minim 0,006	minim 0,007 (rupere in vata minerala)
Absorbție de apă prin capilaritate (kg/(m ² h ^{0.5}))	SR EN 1062-3:2008	maxim 0.5	0.32
Permeabilitate la vapori de apă			
- viteză de transmisie a vaporilor de apă (g/m ² .h)	SR EN 1015-	-	4.02
- viteză de transmisie a vaporilor de apă (g/m ² .24h)	19:2003+A1:2006	minim 40	96.48
- factorul de rezistență la difuzia vaporilor de apă μ _D		-	41.6

*Laboratorul Axa Cert SRL, localitatea Snagov, sat Tancabesti, Str. Belvedere nr. 20A, jud. Ilfov

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Director GENERAL
Daniel POP

.....
(funcție, nume, prenume, semnătură)

28.05.2025, Bucuresti,
(data și locul emiterii)