


MORTAR PENTRU BCA SI BCU

Z 200

Mortar de zidărie pentru zidirea blocurilor de beton celular autoclavizat și beton celular ușor. Nu se utilizează pe suporturi din lemn, metal sau materiale plastice.



Tip mortar: Mortar de zidărie de uz general, în strat subțire, clasa M 10 conform SR EN 998-2:2016.

Compoziție: Ciment, adaosuri minerale, aditivi.

Mod de utilizare: Conținutul unui sac se introduce în cantitatea de apă indicată (se va utiliza numai apă curată și rece). Omogenizarea se va face cu un dispozitiv mecanic echipat cu un ax cu palete, până la obținerea unei paste omogene. Pasta astfel obținută se lasă la maturat 10 minute și apoi se amestecă din nou. Aplicarea mortarului se va face în strat continuu, utilizând o gletieră crestată. Blocul de BCA se poziționează corespunzător și se înglobează în zidărie prin apăsare ușoară peste mortar. La blocurile de BCA fără NUT și FEDER, mortarul se va aplica și pe capetele ce formează rosturile. Poziția blocurilor se poate corecta până la 10 minute de la aplicare. Pe durata aplicării și întăririi mortarului, temperatura aerului și a materialului de înzidire vor fi cuprinse între 5°C și 30°C. Montajul nu se va executa sub acțiunea directă a razelor soarelui, pe ploaie sau în curent de aer.

Date tehnice:

Necesar de apă: 6 l pentru 25 kg material

Timp de punere în operă: 3-4 ore

Granulația maximă: 1 mm

Rezistența la încovoiere: $> 3 \text{ N/mm}^2$

Rezistența la compresiune: $> 10 \text{ N/mm}^2$

Rezistența inițială la forfecare: 0.3 N/mm^2 (valoare tabelată)

Densitatea aparentă în stare uscată: $1600 \pm 50 \text{ kg/m}^3$

Coeficientul de difuzie a vaporilor de apă: $\mu 15/35$ (valoare tabelată)

Conductivitatea termică ($\lambda_{10, \text{uscat}}$): $0.61 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ (valoare tabelată)

Conținutul de Cr^{6+} sub 2 ppm pe durata de valabilitate a produsului.

Consum specific: 5-9 kg/m^2 BCA (în funcție de formatul blocurilor utilizate)

Depozitare: În locuri uscate, ferite de intemperii.

Ambalare: Saci de 25 kg, 48 saci pe palet (1200 kg)

Durata de valabilitate: 12 luni de la data fabricației.

Măsuri de siguranță: Se va evita contactul materialului cu pielea și ochii.

În cazul înghițirii accidentale se va consulta medical, prezentându-i acestuia ambalajul produsului.

