

IDEALMIX AI05 - STANDARD

Amorsă universală pentru interior și exterior

DESCRIEREA PRODUSULUI

Descriere generala

Grund de amorsare pe bază de dispersie apoasă, utilizat pentru grunduirea, amorsarea suprafețelor absorbante la interior și exterior.

Utilizare

Utilizată pentru grunduirea tuturor suprafețelor de bază minerale: tencuieli uzuale, tencuieli uscate, gleturi, zidării, piatră, beton, cărămidă, plăci de gips-carton, prefabricate, vopsitorii vechi rezistente. Este interzisă amestecarea produsului cu var, humă sau vopsele pe bază de solvenți organici.

Proprietăți

- aderență deosebită
- putere de pătrundere în suport
- stabilizează și întărește suprafața
- uscare rapidă
- rezistență bună la murdărie
- permeabilă la vaporii de apă
- rezistentă acțiunea fungilor, mușcăturilor, bacteriilor

Culoare

Transparentă.

Caracteristici tehnice

Caracteristică	u.m.	Valoare	Metoda de încercare
Aspect	-	Lichid, alb vascos, omogen	Vizual
Densitate (20°C)	g/cm ³	0,95-1	SR EN ISO 2811-1:2002
Continut de nevolatili	%	7,8	SR EN ISO 3251:2003
pH	-	7,5-8	STAS 8619-90
Aspect peliculă	-	neted	Vizual

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

Pregătirea stratului suport

Suprafața suport trebuie să fie rigidă, curată, uscată, desprăfuită și fără urme de grăsimi. Părțile care nu sunt netede sau prezintă urme de var, humă sau vopseluri pe bază de rășini nonacrilice trebuie curățate. Înainte de folosire, conținutul din recipient se amestecă foarte bine. Produsul se poate aplica prin pensulare, roluire sau pulverizare air-less. A nu se aplica când temperatura este sub 10° C.

Pregătirea suprafețelor

Tencuieli de var-ciment, gleturi, zidării. Tencuielile trebuie să fie uscate - cca 4 săptămâni de la punerea în operă. Se curăță de praf și murdărie, apoi se aplică un strat de Amorsa Universală de interior.

Tencuieli minerale vechi absorbante. Se vor curăța de praf și mizerie apoi se aplică un strat de Amorsa Universală de interior diluată cu apă în raport maxim de 1:4.

Plăci de gips-carton. Se șlefuiesc urmele de la șpăcluire, apoi se aplică un strat de Amorsa Universală de interior.

Beton și BCA. Se vor îndepărta urmele de decofrol, substanțe prafoase și nisipoase, apoi se aplică un strat de Amorsa Universală de interior diluată cu apă în raport maxim de 1:4.

Zugrăveli existente din humă sau var. Se înlătură complet prin spălare sau răzuire, iar zonele deteriorate se repară cu gletul umed de reparații Idealmix GU20.

Mod de aplicare

Produsul se va omogeniza la temperatura între 15-30°C. Se aplică prin roluire cu trafaletul sau cu bidineaua în funcție de gradul de absorbabilitate al suprafeței suport. Nu trebuie să se obțină un strat lucios. Se verifică suprafața după uscare și dacă nu este rezistentă la zgâriere se mai aplică un strat.

Nu se va aplica în condiții de temperatură foarte ridicată, în vânt, sau expus direct în bătaia razelor solare. Umiditatea relativă maximă de aplicare 80%.

Temperatura minimă de aplicare: + 5°C pentru suprafața de bază și mediul înconjurător; temperatura maximă +30°C

Uneltele se vor curăța imediat după întrebuințare cu apă sau apă cu detergent.

RECOMANDĂRI

Consum estimat	50-200 ml/mp/strat, functie de tipul și calitatea suportului; Valoarea exacta a consumului specific se va determina in urma unei probe efectuate la fata locului.
Măsuri de securitate	S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S26 La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă. S29 A nu se arunca la canalizare. S46 In caz de inghitire, a se consulta imediat medicul și ai se arata ambalajul sau eticheta S61 A se evita dispersarea în mediu. COV limita UE g/l: cat A/a 75(2007)/30(2010); COV Produs, max. g/l:30
Compoziție	Dispersie apoasă din copolimeri stiren-acrilici, apă, aditivi, conservanți.
Dezafectare	Resturile lichide de material se dezafectează conform prevederilor legale ca deșeuri de vopsele pe bază de apă, resturile uscate de material ca vopsele uscate sau gunoi menajer. Se reciclează numai găleți/bidoanele goale.
Ambalare	Produsele se ambalează in bidoane din material plastic inchise etans, avand capacitate nominală de 1lt, 5lt, 10lt sau găleți de 15lt. Marcare: Numele producătorului, denumirea produsului, tip, culoare, lot, data fabricatiei, volum nominal.
Transport și depozitare	Transportul produselor se face cu mijloace de transport acoperite. Materialele se vor depozita intr-un loc uscat, la temperatură controlată între 5-35°C. Depozitarea produsului la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea acestuia.
Termenul de valabilitate	12 de luni, de la data inscrisă pe ambalaj, daca produsul este păstrat în urmatoarele condiții: inchis ermetic, in intervalul de temperatură 5°C - 35°C, departe de surse de caldura și ferit de razele soarelui.