

IDEALMIX AE06

Amorsă acrilică pentru exterior

DESCRIEREA PRODUSULUI

Descriere generala

Grund de amorsare pe bază de rasia acrilică, utilizat pentru grunduirea, amorsarea suprafețelor absorbante la interior și exterior.

Utilizare

Utilizată pentru grunduirea tuturor suprafețelor de bază minerale: tencuieli uzuale, tencuieli uscate, gleturi, zidării, piatră, beton, cărămidă, plăci de gips-carton, prefabricate, vopsitorii vechi rezistente. Este interzisă amestecarea produsului cu var, humă sau vopsele pe bază de solvenți organici.

Proprietăți

- aderență deosebită
- putere de pătrundere în suport
- stabilizează și întărește suprafața
- uscare rapidă
- ușor de aplicat
- permeabilă la vaporii de apă
- rezistentă acțiunea fungilor, mușcăiurilor, bacteriilor

Culoare

Transparentă.

Caracteristici tehnice

Caracteristică	u.m.	Valoare	Metoda de încercare
Aspect	-	Lichid, alb vascos, omogen	Vizual
Densitate (20°C)	g/cm ³	0,95-1	SR EN ISO 2811-1:2002
Continut de nevolatile	%	7,8	SR EN ISO 3251:2003
pH	-	7,5-8	STAS 8619-90
Aspect peliculă	-	neted	Vizual

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

Pregătirea stratului suport

Suprafața suport trebuie să fie rigidă, curată, uscată, desprăfuită și fără urme de grăsimi. Părțile care nu sunt netede sau prezintă urme de var, humă sau vopseluri pe bază de rășini nonacrilice trebuie curățate. Înainte de folosire, conținutul din recipient se amestecă foarte bine. Produsul se poate aplica prin pensulare, roluire sau pulverizare air-less. A nu se aplica când temperatura este sub 10° C.

Pregătirea suprafețelor

Tencuieli de var-ciment, gleturi, zidării. Tencuielile trebuie să fie uscate - cca 4 săptămâni de la punerea în operă. Se curăță de praf și murdărie, apoi se aplică un strat de Amorsa Universală de interior.

Tencuieli minerale vechi absorbante. Se vor curăța de praf și mizerie apoi se aplică un strat de Amorsa Universală de interior diluată cu apă în raport maxim de 1:4.

Plăci de gips-carton. Se șlefuiesc urmele de la șpăcluire, apoi se aplică un strat de Amorsa Universală de interior.

Beton și BCA. Se vor îndepărta urmele de decofrol, substanțe prafoase și nisipoase, apoi se aplică un strat de Amorsa Universală de interior diluată cu apă în raport maxim de 1:4.

Zugrăveli existente din humă sau var. Se înlătură complet prin spălare sau răzuire, iar zonele deteriorate se repară cu gletul umed de reparații Idealmix GU20.

Mod de aplicare

Produsul se va omogeniza la temperatura între 15-30°C. Se aplică prin roluire cu trafaletul sau cu bidineaua în funcție de gradul de absorbabilitate al suprafeței suport. Nu trebuie să se obțină un strat lucios. Se verifică suprafața după uscare și dacă nu este rezistentă la zgâriere se mai aplică un strat.

Nu se va aplica în condiții de temperatură foarte ridicată, în vânt, sau expus direct în bătaia razelor solare. Umiditatea relativă maximă de aplicare 80%.

Temperatura minimă de aplicare: + 5°C pentru suprafața de bază și mediul înconjurător; temperatura maximă +30°C

Uneltele se vor curăța imediat după întrebuințare cu apă sau apă cu detergent.

RECOMANDĂRI

Consum estimat	50-200 ml/mp/strat, functie de tipul și calitatea suportului; Valoarea exacta a consumului specific se va determina in urma unei probe efectuate la fata locului.
Măsuri de securitate	P 102: A nu se lasă la îndemâna copiilor. P 305, P 351: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. P 273: Evitați dispersarea în mediu. P 314, P101: Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
Compoziție	COV limita UE g/l: cat A/a 75(2007)/30(2010); COV Produs, max. g/l:30
Dezafectare	Dispersie apoasă din copolimeri stiren-acrilici, apă, aditivi, conservanți.
Ambalare	Resturile lichide de material se dezafectează conform prevederilor legale ca deșeuri de vopsele pe bază de apă, resturile uscate de material ca vopsele uscate sau gunoi menajer. Se reciclează numai găleți/bidoanele goale.
Transport și depozitare	Produsele se ambalează în bidoane din material plastic închise etans, avand capacitate nominală de 1lt, 5lt, 10lt sau găleți de 15lt. Marcare: Numele producătorului, denumirea produsului, tip, culoare, lot, data fabricatiei, volum nominal.
Termenul de valabilitate	Transportul produselor se face cu mijloace de transport acoperite. Materialele se vor depozita într-un loc uscat, la temperatură controlată între 5-35°C. Depozitarea produsului la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea acestuia. 12 de luni, de la data înscrisă pe ambalaj, dacă produsul este păstrat în următoarele condiții: închis ermetic, în intervalul de temperatură 5°C - 35°C, departe de surse de caldură și ferit de razele soarelui.