

IDEALMIX VL12 - CASA ALBA

Vopsea lavabilă mată pentru interior

DESCRIEREA PRODUSULUI

Descriere generala

Vopsea lavabilă albă mată de înaltă calitate, pe bază de dispersii apoase, pigmenți, materiale de umplură și aditivi cu ZERO conținut de Compuși Organici Volatili, ZERO formaldehide și ZERO amoniac.

Utilizare

Utilizată pentru vopsirea tuturor suprafețelor de bază minerale: tencuieli uzuale, tencuieli uscate, gleturi, zidării, piatră, beton, cărămidă, plăci de gips-carton, prefabricate, vopsitorii vechi rezistente. Este interzisă amestecarea produsului cu var, humă sau vopsele pe bază de solvenți organici.

Proprietăți

- lavabilitate excelentă PREMIUM
- nu are miros și nu stropește
- putere mare de acoperire
- grad de alb ridicat
- rezistență deosebită la uzură și îngălbenire
- permeabilă la vaporii de apă și impermeabilă la apă
- rezistentă acțiunea fungilor, mușcăturilor, bacteriilor

Culoare

Albă

Caracteristici tehnice

Caracteristică	u.m.	Valoare	Metoda de incercare
Aspect	-	Lichid omogen, tixotrop	Vizual
Densitate (20°C)	g/cm ³	1.6±0.2	SR EN ISO 2811-1:2002
Conținut de nevolatili	%	62	SR EN ISO 3251:2003
pH	-	Min. 8	SR EN ISO 787-9
Vâscozitate Brookfield (Rot 7, vit 100) temp 23±1°C	mPa.s	3000	SR EN ISO 2555
Granulație maximă	-	<100 μm	SR EN ISO 1524

Caracteristică	u.m.	Valoare	Metoda de incercare
Aspect peliculă	-	mat, uniform	Vizual
Timp de uscare (23°C)	ore	24	SR EN ISO 1517-99
Putere de acoperire	%	99	SR EN ISO 2814
Grad de luciu(85°)	-	Min.10	SR EN ISO 2813
Clasa de lavabilitate	-	Clasa 2	SR EN ISO 13300

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

Pregătirea stratului suport

Suprafața suport trebuie să fie rigidă, curată, uscată, desprăfuită și fără urme de grăsimi. Părțile care nu sunt netede sau prezintă urme de var, humă sau vopseluri pe bază de rășini nonacrilice trebuie curatate. Înainte de folosire, conținutul din recipient se amestecă foarte bine. Toate tipurile de suport trebuie tratate în prealabil cu Amorsă de Interior. Produsul se poate aplica prin pensulare, roluire sau pulverizare air-less. A nu se aplica când temperatura este sub 12° C.

Pregătirea suprafetelor

Tencuieli de var-ciment, gleturi, zidării. Tencuielile trebuie să fie uscate - cca 4 săptămâni de la punerea în operă. Se curăță de praf și murdărie, apoi se aplică un strat de Amorsa Universală de interior. Eventualele reparații se vor face cu gletul umed de reparații Idealmix GU20.

Tencuieli minerale vechi absorbante. Se vor curăța de praf și mizerie apoi se aplică un strat de Amorsa Universală de interior diluată cu apă în raport maxim de 1:4.

Plăci de gips-carton. Se șlefuiesc urmele de la șpăcluire, apoi se aplică un strat de Amorsa Universală de interior.

Beton si BCA. Se vor indeparta urmele de decofrol, substante prafoase si nisipoase, apoi se aplică un strat de Amorsa Universală de interior diluată cu apă in raport maxim de 1:4.

Zidărie aparentă din cărămidă sau bolțari. Se vopsesc fără o pregătire prealabilă.

Zugrăveli existente din humă sau var. Se înlătură complet prin spălare sau răzuire, iar zonele deteriorate se repară cu gletul umed de reparații Idealmix GU20.

Tapet rugos imprimat sau in relief. Se vopsesc fără o pregătire prealabila.

Tapet lucios neaderent. Se va curăța prin răzuire. Zonele deteriorate se repară cu gletul umed de reparații Idealmix GU20 apoi se aplica Amorsa Universală de interior diluată cu apă in raport maxim de 1:4.

Lemn și materiale lemnoase. Se vor acoperi cu Grund pentru lemn pe bază de apă Idealmix GL10.

Mod de aplicare

Produsul se va omogeniza la temperatura între 12-30°C. După aplicarea amorsei/grundului, stratul de bază se lasă pentru uscare minim 4 ore. Se aplică primul strat de vopsea apoi după aproximativ 6 ore se poate aplica cel de al doilea strat. Vopsele se pot aplica cu trafaletul (prin roluire), cu pensula sau pulverizare air-less.

In cazul pulverizarii air-less se recomandă duza 0,026 – 0,031” sau 0,66 – 0,79 mm, presiunea de 160 – 180 bari si unghiul de pulverizare 40° – 80°; Pentru evitarea de suprapuneri vizibile, se va vopsi fără întrerupere prin procedeul „ud pe ud”. La aplicarea prin pulverizare air-less, vopseaua se amestecă bine și se strecoară.

Temperatura minima de aplicare: + 12°C pentru suprafata de baza si mediul inconjurator; temperatura maxima+30°C

Uneltele se vor curăța imediat după întrebuințare cu apă sau apă cu detergent.

RECOMANDĂRI

Consum estimat

14-16 mp/litru/strat, functie de tipul și calitatea suportului;
Valoarea exacta a consumului specific se va determina in urma unei probe efectuate la fata locului.

Măsuri de securitate

P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P262 - Evitați contactul cu ochii și pielea
P301+P331+P315 - În caz de înghițire nu provocați vomă și consultați imediat medicul
P305+P351+P338 - În caz de contact cu ochii clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute și consultați medicul
P233+P411 - Păstrați recipientul închis etanș și depozitați la temperaturi care să nu depășească +5°C - +30°C
P501 - Aruncați conținutul/recipientul în locuri special amenajate pentru depozitarea deșeurilor în conformitate cu legislația în vigoare.

EUH 208: Conține:<1,2 benzotiazolinonă; 5 cloro2metil izotiazolinonă; 2 metil izotiazolinonă>. Poate provoca o reacție alergică.

Compuși organici volatili

COV limita UE g/l: 30(2010);
COV Produs, max. g/l:1

Compoziție

Dispersie apoasă din copolimeri stiren-acrilici, dioxid de titan, carbonat de calciu, apă, aditivi, conservanți.

Dezafectare

Resturile lichide de material se dezafectează conform prevederilor legale ca deșeuri de vopsele pe bază de apă, resturile uscate de material ca vopsele uscate sau gunoi menajer. Se reciclează numai gălețile goale.

Ambalare

Produsele se ambalează in găleți din material plastic inchise etans, avand capacitate nominală de 2,5lt, 8,5lt, 15lt.
Marcare: Numele producătorului, denumirea produsului, tip, culoare, lot, data fabricatiei, volum nominal.

Transport și depozitare

Transportul produselor se face cu mijloace de transport acoperite. Materialele se vor depozita intr-un loc uscat, la

Termenul de valabilitate

24 luni