

IDEALMIX TD20 - SILOX

DESCRIEREA PRODUSULUI

Tencuială decorativă cu silicon

Descriere generala

Tencuială decorativă cu aspect tip K "bob de orez", sau "scoarță de copac" pe bază de dispersii siliconice, lianți acril-siloxanici, pigmenți, materiale de umplură și aditivi, utilizată pentru finisarea decorativă și protecția pereților exteriori;

Utilizare

Utilizată pentru protecția și decorarea termosistemelor, a soclurilor, a suprafețelor din beton și a tencuielilor. Este interzisă amestecarea produsului cu var, humă sau vopsele pe bază de solvenți organici.

Proprietăți

- efect de autocurățare
- rezistentă la uzură
- putere mare de acoperire
- aderență foarte bună la suporturi absorbante
- rezistență bună la murdarie, radiații solare și intemperii
- permeabilă la vaporii de apă
- rezistentă la acțiunea fungilor, mușcăturilor, bacteriilor

Culoare

Alba. Se poate colora în peste 1000 de nuanțe.

Caracteristici tehnice

Caracteristică	u.m.	Valoare	Metoda de încercare
Aspect	-	Pastă vâscoasă	Vizual
Densitate (20°C)	g/cm ³	1,84±0,05	SR EN ISO 2811-1:2002
Continut de nevolatile	%	>80	SR EN ISO 3251:2003
pH	-	8-9	STAS 8619-90
Consistență con bază 300g	cm	9,5-10	
Granulație maximă	mm	1.5, 2.0, 2.5, 3	

Caracteristică	u.m.	Valoare	Metoda de incercare
Aspect peliculă	-	mată, dură, cu aspect striat	Vizual
Timp de uscare (20°C)	ore	la suprafață 2-3 ore; în profunzime 2-3 zile	SR EN ISO 1517-99
Permeabilitate la vaporii de apă		Clasa V2	
Absorția de apă		Clasa W2	

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

Pregătirea stratului suport

Suprafața suport trebuie să fie rigidă, curată, uscată, desprăfuită și fără urme de grăsimi. Părțile care nu sunt netede sau prezintă urme de var, humă sau vopseluri pe bază de rășini nonacrilice trebuie curățate. Înainte de folosire, conținutul din recipient se amestecă foarte bine. Toate tipurile de suport trebuie tratate în prealabil cu grund DECOFOND DF10. Produsul se aplică cu fierul de glet din oțel inoxidabil și se structurează cu drișca netedă din material plastic.

Pregătirea suprafețelor

Tencuieli de var-ciment, gleturi, zidării. Tencuielile trebuie să fie uscate - cca 4 săptămâni de la punerea în operă. Se curăță de praf și murdărie, apoi se aplică un strat de grund DECOFOND DF10 în nuanță cât mai apropiată de cea a tencuielii.

Tencuieli minerale vechi fragile și absorbante. Se înlătură stratul fragil cu o perie după care se reface tencuiala. Se aplică un strat de grund DECOFOND DF10 în nuanță cât mai apropiată de cea a tencuielii.

Termosistem. Se curăță de praf sau alte impurități dacă este cazul, apoi se aplica un strat de grund DECOFOND DF10 în nuanță cât mai apropiată de cea a tencuielii.

Plăci de gips-carton. Se șlefuiesc urmele de la șpăcluire, apoi se aplică un strat de grund DECOFOND DF10 în nuanță cât mai apropiată de cea a tencuielii.

Beton și BCA. Se vor îndepărta urmele de decofrol, substanțe prafoase și nisipoase, apoi se aplică un strat de grund DECOFOND DF10 în nuanță cât mai apropiată de cea a tencuielii.

Zugrăveli existente din humă sau var. Se îndalătură complet prin spălare sau răzuire, după care se reface tencuiala, apoi se aplica un strat de grund DECOFOND DF10 în nuanță cât mai apropiată de cea a tencuielii.

Lemn și materiale lemnoase. Se vor acoperi cu Grund pentru lemn pe bază de apă Idealmix GL10, apoi se aplica un strat de grund DECOFOND DF10 în nuanță cât mai apropiată de cea a tencuielii.

Mod de aplicare

Produsul se va omogeniza la o temperatură între 15-30°C. După aplicarea grundului, stratul de bază se lasă pentru uscare minim 6 ore. Se aplică tencuiala fără pauze, prin procedeul umed pe umed, pentru a evita suprapunerii vizibile. Se aplică într-un singur strat cu grosimea de 1,5-2mm.

Temperatura minima de aplicare: + 12°C pentru suprafața de baza și mediul inconjurator; temperatura maxima+30°C
Umiditate relativă mediu: max 75%
Temperatura stratului suport: 12°C - 30°C

Uneltele se vor curăța imediat după întrebuințare cu apă sau apă cu detergent.

Atenție! Nuanțele din cartele sunt informative. Obținerea aceleiași nuanțe este garantată doar dacă tencuiala este din același lot. Pentru evitarea diferențelor de nuanță, se recomandă solicitarea întregii cantități de tencuială necesară.

RECOMANDĂRI

Consum estimat și granulații

Denumire produs	Structură	Granulație	Consum
SILOX K15	“bob de orez”	1.5 mm	2.5-2.7 kg/m ²
SILOX K20	“bob de orez”	2.0 mm	2.9-3.2 kg/m ²
SILOX K30	“bob de orez”	3.0 mm	3.6-3.9 kg/m ²
SILOX R20	“scoarță de copac”	2.0 mm	2.8-3.2 kg/m ²
SILOX R25	“scoarță de copac”	2.5 mm	3.2-3.5 kg/m ²
SILOX R30	“scoarță de copac”	3.0 mm	3.6-3.9 kg/m ²

Măsurile de securitate

S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
S26 La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă.
S29 A nu se arunca la canalizare.
S46 În caz de înghitire, a se consulta imediat medicul și ai se arăta ambalajul sau eticheta

COV limita UE g/l: cat A/a 75(2007)/30(2010);
COV Produs, max. g/l:30

Dezafectare

Resturile lichide de material se dezafectează conform prevederilor legale ca deșeuri de vopsele pe bază de apă, resturile uscate de material ca vopsele uscate sau gunoi menajer. Se reciclează numai gălețile goale.

Ambalare

Produsele se ambalează în găleți din material plastic închise etanș, având greutate nominală 25kg.
Marcare: Numele producătorului, denumirea produsului, tip, culoare, lot, data fabricației, greutate nominală.

Transport și depozitare

Transportul produselor se face cu mijloace de transport acoperite. Materialele se vor depozita într-un loc uscat, la temperatură controlată între 10°C - 30°C. Depozitarea produsului la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea acestuia.

Termenul de valabilitate

18 luni, de la data înscrisă pe ambalaj, dacă produsul este păstrat în următoarele condiții: închis ermetic, în intervalul de temperatură 10°C - 30°C, departe de surse de căldură și ferit de razele soarelui.