



Bd.Timisoara, nr.100, sector 6, Bucuresti – ROMANIA
Cod Postal: 061334
Cod Fiscal: RO 434492, Registrul Comertului : J40/14598/1991
Cont IBAN : RO43 UGBI 0000 0720 2486 8RON
Banca : GARANTI BANK
Capital Social Subscris si Varsat: 7.061.150 lei

Telefon : 0040-(0)21-777.05.09; 0040-(0)21-444.09.92
Fax : 0040-(0)21-444.09.93
Comercial : Tel: 0040-(0)21-778.32.97
Fax: 0040-(0)21-444.09.73
E-mail : office.firos@firos.ro
Web : www.firos.ro

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. T200 PREMIUM-12/2022-08-31

1.Cod unic de identificare al produsului-tip

Adeziv și masă de șpacu pentru plăci de polistiren și vată minerală bazaltică – T200 PREMIUM

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul

Adeziv și masă de șpacu pentru plăci de polistiren și vată minerală bazaltică – T200 PREMIUM

(lot si data fabricatiei – a se vedea pe ambalajul individual al produsului)

3.Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții

Produsul "Adeziv și masă de șpacu pentru plăci de polistiren și vată minerală bazaltică – T200 PREMIUM" se utilizează la montarea plăcilor de polistiren și vată minerală bazaltică la interiorul sau/si exteriorul clădirilor, în vederea realizării termoizolării construcției, cu respectarea instrucțiunilor de manipulare, transport, depozitare și punere în opera conținute în documentația produsului și pe ambalaj

4.Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

SC FIROS SA, Bucuresti, Bdul. Timisoara, nr 100, sector 6-ROMANIA
TEL: 021 777 05 09,FAX: 021 444 09 93, office.firos@firos.ro

5.Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat :-

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR 002-04/1568-2022 ADEZIV ȘI MASĂ DE ȘPACU PENTRU TERMOSISTEM T200 PREMIUM

7.Performanța produselor:

Caracteristici	Standardul de incercari	Valori de referinta	Valori declarate (rezultate incercari)
Rezistența la încovoiere (N/mm ²)	SR EN 1015-11:2020	-	Minim 4,0
Rezistența la compresiune (N/mm ²)	SR EN 1015-11:2020	-	Minim 8,0
Aderența prin tracțiune la vata minerala (N/mm ²)	SR EN 13494:2020	Minim 0,08	Minim 0,08
Aderența prin tracțiune la suport din beton (N/mm ²)	SR EN 1015-12:2016	Minim 0,25	Minim 0,40
Mod de rupere	SR EN 1015-12:2016	-	Rupere coeziva în mortar
Permeabilitate la vapori de apă	SR EN ISO 7783:2012	-	149.5
-viteza de transmisie a vaporilor de apă (g/m ² .24 h)		-	12.59
- factorul de rezistență la vapori de apă μ		-	
Permeabilitate la apă lichidă kg/m ² h ^{0.5}	SR EN 1062-3:2008	-	1.993

Laboratorul Central SA, București, Str. Barbu Carescu nr. 162, sector 2

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

31.08.2022, Bucuresti,
(data si locul emiterii)

Director GENERAL,
Daniel POP

(functie, nume, prenume, semnătura)